Reciclamos por un mundo mejor

Ficha Técnica

VENEGREEN® PE 100-W Blanco

Descripción del Producto

• Material recuperado de películas de Polietilenos de baja densidad y polietilenos lineal de baja densidad (PEBD Y PELBD) pigmentados blancos.
• Buenas propiedades mecánicas.
• Buena procesabilidad.
• Buena resistencia al impacto.

Apariencia

• Material de apariencia blanca.

Aplicaciones:

• Para fabricación de bolsas y artículos inyectados flexibles. Cada usuario deberá hacer prueba de validación del uso final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
PROPIEDAD	**MÉTODO**	**UNIDAD**	**VALOR TÍPICO**
ÍNDICE DE FLUIDEZ (190°C)	**ASTM D-1238**	[g/10min]	**1 - 4**
DENSIDAD ABSOLUTA*	**ASTM D-792**	[g/cm^3]	**0.940 - 0.960**
NUMERO DE PELLETS POR GRAMO	-	[n.° pellet/g]	**30 - 50**

(*) Densidad absoluta basada en las materias primas utilizadas.

VENEFOIL C.A.
J-06001261-9
Calle 8 edif. El Morro, piso 3, La Urbina Caracas, Venezuela. Tlf +58 212 2412229 / planta San Juan +58 246 4312011 / fax +58 2464310607

La información técnica aquí suministrada es precisa y confiable de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Es obtenida de los análisis realizados en nuestro laboratorio de Aseguramiento de la Calidad bajo los métodos de ensayo indicados y es de carácter estadístico.

Ficha Técnica

Reciclamos por un mundo mejor

Almacenamiento

• Bajo techo, para evitar la incidencia directa de los rayos solares.
• Lugar seco (protegido de la humedad no mayor a 60%).
• Disposición: máximo dos paletas (una encima de otra).
• Temperatura no mayor a 30°C.

J-06001261-9
Calle 8 edif. El Morro, piso 3, La Urbina Caracas, Venezuela. Tlf +58 212 2412229 / planta San Juan +58 246 4312011 / fax +58 2464310607

La información técnica aquí suministrada es precisa y confiable de acuerdo a nuestro mejor conocimiento. Es obtenida de los análisis realizados en nuestro laboratorio de Aseguramiento de la Calidad bajo los métodos de ensayo indicados y es de carácter estadístico.